

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H 2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7 www.mapag.at

Baustoffuntersuchung bau@mapag.at

Tel.: 0 22 52 / 62 797

Fax: DW 33

Umweltanalytik

Tel.: 0 22 52 / 63 563

umwelt@mapag.at

Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank

IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW LG Wiener Neustadt FN 477760 p - ATU 72566939

Firma Kö és Homok Kft. Hrsz. 08/6 9351 Babót UNGARN

> Gumpoldskirchen, 09.07.2018 Labor Nr.: 2847/2018

Sachbearbeiter:

Waldhans

PRÜFBERICHT

Prüfungen gemäß EN 12620

Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel, wasserlösliche Chloride, säurelösliche Sulfate, Humusgehalt, Karbonatgehalt, Rohdichte und Wasseraufnahme

Unternehmen:

Kö és Homok Kft.

Werk:

Grube Babot, Ungarn

entnommene Proben:

RK 0/1, RK 0/2, RK 0/4, RK 0/8, RK 0/16, RK 0/22, RK 0/32,

RK 1/4, RK 4/8, RK 4/16, RK 4/32, RK 8/16, RK 16/22, RK 16/32

Entnahmestelle:

Deponie, kegelförmige Aufschüttung 07.06.2018

Probenahme am:

von:

der MAPAG im Beisein von Herrn Tarnoki (Kö és Homok Kft.)

Probeneingang:

07.06.2018

Prüfzeitraum:

07.06.-03.07.2018

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 und die Probenteilung gemäß EN 932-2. Der Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel wurde an der Kornklasse 8/16 gemäß EN 1367-1 nachgewiesen. Die Prüfung der Rohdichte und der Wasseraufnahme nach 24-stündiger Wasserlagerung erfolgte gemäß EN 1097-6, Abschnitt 8 an den Kornklassen 2/4, ausgesiebt aus der Probe 1/4, bis 16/31,5 bzw. Abschnitt 9 an den Kornklassen 0,063/4 ausgesiebt aus RK 0/4. Der Gehalt an wasserlöslichen Chloriden der Probe RK 0/4 wurde gemäß EN 1744-1, Abschnitt 7 bestimmt. Die Prüfung des Anteils an säurelöslichen Sulfaten der Probe RK 0/4 erfolgte gemäß EN 1744-1, Abschnitt 12. Der Humusgehalt der Probe RK 0/4 wurde gemäß EN 1744-1, Punkt 15.1 untersucht. Der Karbonatgehalt der Probe RK 0/4 wurde gemäß EN 196-2, Abschnitt 5 bestimmt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf den Beilagen 1 und 2 zusammengestellt.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 3 angefügt.

Beurteilung

Der Frost-Tau-Widerstand der groben Gesteinskörnung von F_1 , der maximal zulässige Anteil an säurelöslichen Sulfaten von $AS_{0,8}$, der maximal zulässige Gehalt an wasserlöslichen Chloriden $\leq 0,01$ % und der maximal zulässige Karbonatgehalt \leq 5 % entsprechen bei den entnommenen und untersuchten Proben den Anforderungen gemäß EN 12620, ÖNORM B 3131 und der ÖNORM B 4710-1 Tabelle 14. Da bei der Untersuchung des Humusgehaltes die überstehende Flüssigkeit heller als die Standardfarbe der Farbbezugslösung war, ist davon auszugehen, dass die Gesteinskörnungen frei von organischen Stoffen sind.

Verteiler:

1 x Kö és Homok Kft.

2847/2018

Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 3 Beilagen.

Office HOP to

Dipl.-HTL.-Ing. H. Waldhans Zeichnungsberechtigter



Beilage 1 zu 2847/2018

Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel an 8/16 gemäß EN 1367-1

Kornklasse	Absplitterunger	n nach 10 FTW	Sollwert gemäß ÖNORM B 3130 bzw. ON B 3580 ff., Tabelle 2		
	kleiner	[M%]	für die Gesteinsklassen G1 bis G3		
8/16 (50 % 8/11 und 50 % 11/16)	4,0 mm	0,1	≤ F ₁		

Rohdichte und Wasseraufnahme gem. EN 1097-6, Abschnitt 9 (0/4) bzw. Abschn. 8 (1/4 - 16/32)

Kornklasse		0/4	1/4	4/8	8/16	16/32
Masse der trockenen Probe	in g	544	1148	1179	2183	5265
Scheinbare Rohdichte ρ _a	Mg/m ³	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63
Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd}	Mg/m ³	2,60	2,59	2,60	2,60	2,60
Rohdichte auf wassergesättigter und	3	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
oberflächentrockener Basis ρ _{ssd}	Mg/m ³					
Wasseraufnahme WA ₂₄					_	
nach 24 stündiger Wasserlagerung	M%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

Rohdichte und Wasseraufnahme berechnet aus o.a. Kennwerten

Kornklasse		0/1	0/2	0/8	0/16	0/22	0/32	4/16	4/32	16/22
Masse der trockenen Probe	in g									
Scheinbare Rohdichte ρ _a	Mg/m ³	0,64	0,64	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ_{rd}	Mg/m ³	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Rohdichte auf wassergesättigter und	Mg/m ³	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
oberflächentrockener Basis ρ _{ssd}										
Wasseraufnahme WA ₂₄										
nach 24 stündiger Wasserlagerung	M%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5





Beilage 2 zu 2847/2018

Gehalt an wasserlöslichen Chloriden gemäß EN 1744-1, Abschnitt 7

Kornklasse			Sollwert gem. ÖNORM B 3131-Tab. 1
0/2	M%	< 0,01	≤ 0,01 M%

Gehalt an säurelöslichen Sulfaten gemäß EN 1744-1, Abschnitt 12

Kornklasse			Sollwert gem. ÖNORM B 3131-Tab. 1
0/2	M%	< 0,2	≤ 0,8 M% AS _{0,8}

Bestandteile die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern, gemäß EN 12620, geprüft über den Humusgehalt gemäß EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Kornklasse		Sollwert gem. EN 12620-Punkt 6.4.1
0/2	heller als Standardfarbe	heller als Standardfarbe der Farbbezugslösung gem. EN 1744-1, Pkt. 4.9.2

Karbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen CO₂-Gehalt gemäß EN 196-2

Kornklasse			Sollwert gem. ÖNORM B 4710-1 Tabelle 14 lösender Angriff XA3L
0/2	M%	< 0,9	≤ 5 M%





Prüfanweisung Probenahme gemäß ÖNORM EN 932-1

PA 01

Seite 4 von 4

	Labor						
	Probenahmeb	ericht gemäß ÖNORM EN 932-1					
	Probennummer	Probenehmer WALD HATS					
	Art der Probe	RKG11-RKG12; RKG14, RKG18, RKG16, RKG1 RK115 RK418, RK4116, RK4132, RK8116, RK14					
	Hersteller	Ko es HOUOK					
İ	Produktionsstätte	BAROT					
	Datum und Uhrzeit der Probenahme	7 16 10018 O Auftraggeber & Hersteller 1100 Uhr					
	Prüflos "	Produktionszeitraum KW Z3					
	E-1	★ kegelförmige Aufschüttung ★					
I	_age der Entnahmestelle	OBand					
-		O					
		mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie					
F	Probenahmeverfahren	O mit Rahmen vom ruhenden Band					
	\$ey	O					
S	ammelprobenmenge	1k Einzelproben a ca. 20. kg 32mg 40kg					
Р	robenteilung	O Riffelteiler O Viertelmethode O					
Z	u prüfende Eigenschaften	ROH + WA, FROST, LIUNUS PADDA					
		ROH + WA, FROST, LIUMUS PADDA WARS, CHLORID, STURE SUFAT, KARBONAT (CO2)					
Ä	ußere Bedingungen	© / 3°C O Regen O Schneefall					
Ar	qwesende (Blockschrift)	TARNOKI ZOLTAN TO					
Ar	merkungen: WALOUALS M	MAPAG Mela					
	erstellt: geändert: Freiga	abe; Rev.					
	05/2004 10/2006 Eller	H Datum: 10/2006					